

Primer monostrato Restec Scheda tecnica

Breve descrizione:

Restec SP Primer è un primer monocomponente utilizzato come agente legante tra membrane FPO e TPO e sistemi impermeabilizzanti Restec.

Materiale: Primer monocomponente a base poliuretanica, privo di solventi

Proprietà e vantaggi:

- Facile da applicare
- Basso tasso di consumo

Aree di applicazione: Il Primer monostrato Restec viene utilizzato come agente legante tra membrane FPO e TPO e sistemi impermeabilizzanti Restec.

Confezionamento: Bottiglia in metallo da 1 litro

Colori: Il Primer monostrato Restec è non pigmentato.

Stoccaggio:

Conservare i prodotti sigillati nel contenitore ermetico originale, in un luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo.

I prodotti non aperti hanno una durata di conservazione di almeno 6 mesi. L'esposizione diretta alla luce solare sui contenitori deve essere evitata, anche in loco. Dopo aver prelevato parte del contenuto, richiudere immediatamente i contenitori in modo ermetico.

Una volta aperto, il prodotto ha una durata di conservazione limitata e può gelificare prematuramente. Non utilizzare alcun prodotto che abbia subito gelificazione.

Condizioni di applicazione:

Temperature: Il prodotto può essere applicato nei seguenti intervalli di temperatura:

Prodotto	Intervallo di temperatura °C		
	Aria	Substrato	Materiale
Primer monostrato RML	Da +3 a +35	Da +3 a +50*	Da +3 a +30

* Durante l'applicazione e la polimerizzazione, la temperatura del substrato deve essere di almeno 3 °C superiore al punto di rugiada.

Umidità:

- L'umidità relativa deve essere $\leq 90\%$.
- La superficie da rivestire deve essere asciutta e priva di ghiaccio.
- La superficie deve essere protetta dall'umidità fino al completo indurimento del rivestimento.

Tempi di reazione:

Temperatura	Asciugatura Tim RML SP Primer
30 °C	1 - 2 ore
20 °C	1,5 - 3 ore
10 °C	2 - 4 ore
3 °C	3 - 6 ore

Resa: 12 - 15 m²/litro**Dati tecnici:** Densità: 0,91 g/cm³**Applicazione del prodotto****Attrezzature/strumenti di applicazione:** Per l'applicazione del prodotto: - Pennello**Preparazione del substrato:** Pulire il supporto con un detergente Restec e un panno privo di pelucchi e lasciare asciugare completamente la superficie (circa 15 minuti) prima di applicare il prodotto.**Miscelazione:** Mescolare accuratamente il primer mediante agitazione o rimescolamento prima dell'applicazione.**Applicazione:** Applicare a pennello uno strato sottile di primer sul substrato. Evitare accumuli eccessivi di materiale in tutte le aree, in particolare negli angoli. Se necessario, distribuire il materiale in modo uniforme con il pennello per evitare spessori di strato elevati.**Pulizia:** In caso di interruzione del lavoro o al termine dello stesso, pulire accuratamente gli strumenti con un detergente RML entro il tempo di lavorabilità del materiale. La pulizia può essere eseguita con un pennello. Non utilizzare nuovamente gli strumenti finché il detergente non è completamente evaporato. La semplice immersione degli strumenti nel detergente non impedisce l'indurimento del materiale.**Informazioni su sicurezza e rischi:** Consultare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.**Informazioni generali:** Le informazioni sopra riportate, in particolare quelle relative all'applicazione dei prodotti, si basano su approfonditi lavori di sviluppo e su anni di esperienza e sono fornite le migliori conoscenze disponibili. Tuttavia, l'ampia varietà di requisiti e condizioni in loco rende necessario testare il prodotto per garantirne l'idoneità all'uso previsto. Fa fede esclusivamente la versione più recente del documento. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in funzione dei progressi tecnologici o dei miglioramenti dei nostri prodotti.